

FISA TEHNICA
Pasta pentru rosturile parchetului ecologic
Pall-X Kitt

Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturile pardoselilor din parchet

Descriere:

Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturile pardoselilor din parchet si lemn.

Se preteaza la sigilarea rosturilor in urmatoarele cazuri:

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn
- Parchet pre_nisat complet slefuit
- Sisteme de incalzire in pardoseala

Proprietatile Produsului / Beneficii:

Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturi cu vascozitate buna pentru a evita evidentierea rosturilor.

- Gata pentru folosinta
- Usor de aplicat
- Nu impiedica slefuirea parchetului
- Nu duce la schimbari de culoare in rosturi
- Uscare foarte rapida
- Vascozitate foarte buna – se pastreaza bine in rost
- Pentru toate esentele obisnuite(inclusive exoticele)



Date Tehnice:

Ambalaj :	recipient de plastic
Cantitate :	5 litri
Dura ta de viata :	min. 12 luni
Culoare :	galben opac
Consum / strat :	50 – 100 ml/mp
	depinde de starea pardoselii
Temperatura de lucru :	18 – 25 °C
Gata pentru slefuire :	dupa 20 – 30 minute*

*In conditii climatice normale. 20 °C ; RH < 65%

Pregatirea Suprafetei:

In momentul in care adezivul folosit este complet uscat, poate incepe tratarea suprafetei. Suprafata nu trebuie sa contina ulei, ceara, murdarie sau silicon. Slefuiti suprafata folosind o masina de slefuit la care atasati abrazive de granulat 36 la 60.

Aplicare:

1. Amestecati Pall-X Kitt cu praful rezultat din slefuirea cu abraz. de gran. 100, asigurati-va ca este de aceeasi esenta cu parchetul ce va fi sigilat, si omogenizati aplicandu-l cu spatula.
2. Folosind spatula flexibila Pallmann, acoperiti complet toata pardoseala din parchet
3. Timpul de uscare este de aprox 20 - 30 de minute dupa care suprafata sigilata este gata pentru slefuire.

4. Slefuiti bine suprafata, cu abrazive de granulatie 80 -100, cu masina de slefuit. In cazul in care se cere o calitate ridicata a suprafetei, finisati aditional cu ajutorul plasei abrazive de granulatie 120.

5. Curatati sculele cu apa.

Note Importante:

➤ Durata de viata min. 12 months in ambalajul original cand este depozitat in conditii racoroase. Protejati de inghet. Resigilati recipientul desfacut si folositi continutul cat de repede se poate.

➤ Conditii optime sunt 18 la 25 °C, umiditatea relativa intre >35 % si < 65 %. Temperaturile joase si umiditatea ridicata lungesc

timpul de uscare, iar temp. ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

- Se preteaza pentru rosturi de pana la 2mm.
- Solutia de chituire nu se preteaza la dusum. si blocuri de lemn bizotate
- Pentru esente de parchet exotice cereti sfaturi tehnice.
- Urmatoarele standarde si noti_cari sunt aplicabile si recomandate: DIN 18 356 "Working with parquet".

Protectia locului de lucru si a mediului:

Sigilantii pe baza de apa au un continut de solvent sub 15 %. Se preteaza ca material substituent pentru materialele cu continut ridicat de solvent. In timpul aplicarii, folositi crema de protectie si ventilati bine suprafata de lucru.

Evacuare:

Unde este posibil refolositi rezidurile. Nu evacuati in canalizari, cursuri de apa sau pe camp. Recipientii din plastic sunt reciclabili.