

FISA TEHNICA  
Chit de rosturi pentru parchet  
**Uni-Kitt**

**Chit de rosturi pentru parchet, pe baza de solvent**

**Descriere:**

Chit pentru rosturi, pe baza de solvent, pentru umplerea rosturilor pardoselilor din lemn si a celor din parchet.

Pretabil pentru umplerea rosturilor:

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn
- Parchet pre\_nisat complet slefuit
- Pretabil la incalzire in pardoseala pe baza de apa calda

**Nota:** Uni Kitt contine aprox. 89% solvent. Produsele pe baza de solvent pentru parchet sunt din ce in ce mai restrictionate. De aceea, va recomandam sa folositi produsele pe baza de apa de la Pallmann (gama Hydro, sau gama Pall x )



**Proprietatile Produsului / Beneficii:**

Chit de rosturi monocomponent, pe baza de solvent, cu vascozitate buna, pentru a evita patrunderea umezelii in rosturi.

- Gata de folosinta
- Usor de aplicat
- Capacitate de umplere excelenta
- Uscare rapida
- Pretabil pentru toate tipurile de lemn

**Date Tehnice:**

Ambalaj:	recipient de metal
Cantitate:	5 litri
Dura ta de viata:	min. 12 luni
Culoare:	incolor transparent
Consum / strat:	aprox. 140 ml/m 2
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Gata pentru slefuit:	dupa aprox. 15 minutes*

\*In conditii climatice normale.

**Pregatirea suprafetei:**

Dupa ce adezivii folositi sau uscat si intarit, se poate trece la tratarea suprafetei. Suprafata nu trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara sau silicon. Slefuiti suprafata cu ajutorul masinii de slefuit ce are atasate abrazive Pallmann de granulatie 36 la 60.

### **Aplicare:**

1. Aduceti recipientul la temperatura camerei.
2. Amestecati Uni Kitt cu praful rezultat in urma slefuirii cu abraziv de 120, folosind acelasi tip de lemn ca si cel ce urmeaza a fi sigilat, aplicati pasta obtinuta cu spatula.
3. Acoperiti complet toata pardoseala de lemn cu o spatula inoxidabila de la Pallmann.
4. Dupa aprox. 15 minute, timp de uscare, suprafata sigilata este gata pentru slefuit.
5. Slefuiti bine suprafata cu abrazive Pallmann de gran. 100 grit Pentru a indeparta urmele lasate de masina de slefuit, va sfatuim sa terminati finisajul folosind abrazive de granulatie 120.
6. Curatati sculele cu Uni Clean.

Nota: pe suprafata curata, aplicati totdeauna un grund Pallmann pretabil la tipul suprafetei si destinatia de uz.

### **Consum:**

Depinzand de latimea rostului, consumul este aprox. 140 ml / mp  
Depinzand de latimea rostului, acoperirea / litru este de 7– 8 mp.

### **Note Importante:**

- Durata de viata minim 12 luni in ambalaj original, cand este depozitat in conditii relativ reci. Resigilati recipientii desfacuti si folositi continutul cat de repede se poate.
- Conditii optime sunt 18 la 25 °C si umiditatea relativa < 65 %. Temp. joase si umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare. Temp. ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.
  - Rosturile > 2 mm trebuie curatate.
  - Solutia de lemn lipit nu este pretabila pentru dusumele si blocuri lemn.
  - Pentru esente inchise,exotice,este important ca toate rosturile si gaurile sa fie sigilate, pentru a evita scurgerea grundului in rosturi, sau pentru a evita decolorarea rosturilor.

### **Protectia mediului si a locului de munca:**

Continut ridicat de solvent. In\_amabil. Solventii din acest produs pot forma vapori explozivi. Vaporii va pot afecta sanatatea, de aceea, ventilati bine in timpul folosirii si dupa. Nu fumati Nu inhalati vapori. Inchideti toate sursele electrice, ca sonerii, frigidere, aragaze, etc. Folositi manusi de protectie. Consultati datele tehnice de pe eticheta produsului.

### **Evacuare:**

Unde este posibil, colectati produsul si re folositi-l. Nu evacuati in canalizari, cursuri de apa sau pe camp. Recipientii goi sunt reciclabili.