

FISA TEHNICA  
Grund ecologic  
**Pall-X 320**

**Grund monocomponent pe baza de apa, ce se aplica cu rola sau spatula, pentru parchet destinat traficului normal si comercial.**

**Descriere:**

Grund monocomponent, pe baza de apa, pentru tratarea parchetului inaintea sigilarii pardoselei din parchet.

Pretabil in mod special la tratarea suprafetelor din:

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn
- Parchet complet slefuit si pre\_nisat
- Decoratiuni interioare din lemn
- Pretabil la sisteme de incalzire in pardoseala pe baza de apa

**Proprietatile Produsului / Beneficii:**

Grund pentru parchet, monocomponent, pe baza de apa, cu capacitate de umplere buna, ce se aplica cu rola si spatula.

- Gata de folosinta
- Usor de aplicat
- Capacitate de umplere excelenta
- Uscare foarte rapida
- Minimalizeaza incleierile laterale
- Intensifica fibra

**Date Tehnice:**

Ambalaj:	recipient plastic
Cantitate:	5 litri
Durata de viata:	min. 12 luni
Culoare:	galben-opac
Consum:	100 – 130 ml/mp 1 x strat rola
	60 ml/mp 2 x straturi spatula
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscat pentru atingere:	dupa aprox. 40 minute* aplicare rola
	dupa aprox. 10 minute* aplicare spatula
Straturi ulterioare:	dupa aprox. 50 minute* aplicare rola
	dupa approx. 20 minute* aplicare spatula

\*In conditii climatice normale. 25 °C ; RH < 65%

**Pregatirea Suprafetei:**

Dupa ce pardoseala a fost corect instalata, si dupa ce adezivul s-a uscat si intarit, se trece la realizarea urmatoarei pregatiri minime a suprafetei. Suprafata nu trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara si silicon. Slefuiti suprafata cu masina de slefuit ce are atasate abrazive de granulat 36 to 60. Apoi umpleti rosturile cu Pall-X Kitt amestecat cu praf rezultat din slefuire 100.

Slefuiti cu abrazive de gran. 100 (cu masina de slefuit), cand se cere un finisaj de o calitate ridicata; slefuiti din nou cu abrazive de granulat 120, folosind o masina de slefuit. Dupa ultima slefuire, suprafata trebuie sa fie curata, uscata si sa nu contina praf si contaminari.

### Aplicare:

1. Inainte de folosinta, aduceti recipientul la temperatura camerei si agitati bine, apoi goliti intr-o galeata curata.
2. Aplicati un strat complet si egal de Pall-X 320 pe suprafata folosind rola Pallmann (pentru lacuri pe baza de apa). Daca aplicati cu spatula, aplicati cel putin 2 straturi, al doilea strat in sens perpendicular pe primul pt. a evita urmele.
3. Suprafata grunduita este gata de sigilat dupa: aprox. 50 minute pentru aplicare cu rola; aprox. 20 minute pentru aplicare cu spatula
4. Grundul nu trebuie lasat peste noapte sa se usuce si trebuie, in toate cazurile, lacuit in cel putin un strat in 18 ore.
5. Dupa folosire, curatati sculele cu apa.

### Consum:

se recomanda 1 x strat rola, sau 2 x straturi spatula		
Metoda:	Consum:	Acoperire / litru:
1 x strat rola	100 – 130 ml/mp	7 – 10 mp
2 x straturi spatula	60 ml/ mp	15 – 17 mp (nu pentru esente absorbante)

### Note Importante:

- Durata de viata 12 luni in ambalaj original, si depozitat in conditii uscate. Protejati de inghet si nu expuneti la temperaturi peste 40°C. Resigilati recipientele deschise si folositi continutul cat de repede este posibil.
- Conditile optime sunt 18 to 25 °C si umiditatea relativa > 35% si < 65%. Temperaturile joase si umiditatea ridicata lungesc, temperatura ridicata si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.
  - Pentru esente exotice cereti sfaturi tehnice.
  - Grundul nu trebuie lasat peste noapte pentru a se usca.
  - Nu este nevoie sa slefuiti grundul.
  - Pentru grunduirea parchetului din fag, artar si frasin, recomandam in mod special Pall x 325.

### **Protectia Locului de Munca si a Mediului:**

Grund pe baza de apa cu continut de solvent mai mic de 15%. Pretabil ca inlocuitor pentru materialele pe baza de solvent folosite pentru tratarea parchetului. In timpul aplicarii, folositi crema de protectie si ventilati zona de lucru.

### **Evacuare:**

Refolositi rezidurile cand este posibil. Evacuati in zonele special amenajate. Recipientele goale sunt reciclabile.

