

FISA TEHNICA
Lac Parchet PU - ecologic
Pall-X 94

Lac poliuretanic pentru parchet monocomponent, pe baza de apa, pentru pardoseli cu trafic normal

Descriere:

Lac pentru parchet monocomponent, pe baza de apa, pentru pard. cu trafic normal, in locatii domestice.

Se preteaza in mod special la tratarea suprafetelor:

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn
- Decoratiuni interioare din lemn
- Pretabile la sisteme cu incalzire in pardoseala

Nota:

In principal, cel mai bine este sa se aplice grund inainte de lacuire pentru a evita incleierile laterale ale lamelor de parchet, acest lucru se aplica in mod special in cazul blocurilor de lemn, parchet stratificat, dusumelelor, si in general parchetului instalat pe sisteme cu incalzire in pardoseala.

Proprietatile Produsului / Beneficii:

Lac poliuretanic pentru parchet, pe baza de apa, cu rezistenta buna la uzura mecanica si la chimicale.

- Gata de folosinta
- Usor de aplicat
- Se aplica cu rola
- Capacitati bune de umplere
- Uscare foarte rapida

Date Tehnice:

Ambalaj:	recipient de plastic
Cantitate:	5 litri
Dura ta de viata:	min. 12 luni
Luciu:	semi-mat
Culoare:	galben -opac
Consum / strat:	100 – 130 ml/m 2
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscare:	dupa apro. x. 45 minute*
Gata pentru trafic:	dupa aprox. 1 ora*
Gata pentru slefuire:	dupa aprox. 2 ore*
Rezistenta finala:	dupa aprox.12 - 14 zile*

*In conditii climatice normale.

Pregatirea Suprafetei:

Dupa ce pardoseala a fost instalata corect, si dupa ce s-a uscat si intarit adezivul, trebuie sa se realizeze un minimum de pregatire. Pardoseala nu trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara sau silicon. Slefuiti suprafata cu abrazive de gran. de la 30 la 60. Umpleti rosturile cu Pall x Kitt (sau Uni Kitt) amestecat cu praful fin obtinut in urma slefuirii cu abrazive de gran.100 (folosind o masina cu valhuri, in cazul in care se cere o calitate ridicata a inisajului slefuiti din nou cu abrazive de gran. 120 utilizand masina monodisc. Dupa ultima slefuire suprafata trebuie sa ramana curata, uscata si sa nu contina praf sau contaminari. Apoi folositi un grund Pallmann pretabil tipului de substrat si destinatiei de folosinta. Nu slefuiti grundul. Lacul

trebuie aplicat in max. 18 ore de la aplicarea grundului.

Aplicare:

1. Inainte de folosinta, permiteti produsului sa ajunga la temp. camerei si agitati bine, apoi goliti produsul intr-o galeata curata.
2. Aplicati un strat complet si egal de Pall-X 94 pe suprafata folosind o rola Pallmann pentru lacuri pe baza de apa. Aplicati un min. de 2 straturi, incepand cu marginile, si apoi de-a lungul si de-a latul fibrei. Permeteti aplicarilor sa se intrepatrunda. Zonele cu tra_c greu necesita 3 straturi.
3. Timp de uscare pentru slefuire: aprox. 2 ore
Timp de uscare pentru sistem de 3 straturi:
 - primul strat aprox. 90 minute
 - stratul 2 aprox. 2 ore
4. Inainte de ultimul strat, se cere o slefuire intermediara cu plase de gran. 120.
5. Dupa folosire, curatati sculele cu apa.

Consum:

Cantitate recomandata / strat: 100 – 130 m l / m ² Acoperire / litru / strat: 7 – 10 m ²

Note Importante:

- Durata de viata min. 12 luni in ambalajul original cand este depozitat in conditii relativ racoroase. Protejati de inghet si nu-l expuneti la temp. peste 40 °C. Resigilati cu grija recipientele desfacute si folositi produsul cat de repede se poate.
- Conditii optime sunt de la 18 to 25 °C si umiditatea relativa > 35% si < 65%. Temperaturile joase si umid. ridicata lungesc timpul de uscare, in timp ce temp. ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

- Pentru esente de parchet exotic cereti sfaturi tehnice.
- Nu se preteaza la parchet prefinisat care are strat de lac.
- Dupa aplicarea ultimului strat, in zone cu trafic moderat, se poate calca pe suprafata dupa ce a fost lasat peste noapte.
- Lasati suprafetele lacuite proaspat cel putin 12 – 14 zile inainte de a le acoperi cu mocheta sau alte acoperitoare, sau de a incarca cu greutate.
- Lasati suprafetele lacuite proaspat cel putin 12 – 14 zile inainte de a intretine suprafata cu Pallmann Finish Care.
- Intretinerea regulata cu Pallmann Finish Care imbunatateste aspectul vizual si creste durata de viata a suprafetei lacuite.
- Urmatoarele standarde si noti_cari sunt aplicabile si recomandate in mod special: DIN 18 356 "Working with parquet".

Protectia spatiului de lucru si a mediului:

Lac pe baza de apa,, cu un continut de solvent sub 15%. Pretabil ca substituent pentru materialele cu continut ridicat de solvent folosite pentru tratarea suprafetei. In timpul aplicarii folositi crema de protectie si ventilati bine zona de lucru.

Evacuare:

Unde este posibil, re folositi rezidurile de material. Nu evacuati in canalizare, rauri sau pe camp. Recipientii goliti sunt reciclabili.

