

FISA TEHNICA

Lac Parchet PU - ecologic Pall-X 95

Sigilant pe baza de apa,monocomponent pentru solicitari intense.

Descriere:

Lac monocomponent pe baza de apa pentru solicitari intense in locatii domestice.

Potrivit in special pentru tratamentul:

- Parchet slefuit si pardoseli din lemn in zone domestice precum sufragerii si antecamere.
- Lemn structural decorativ.
- Parchet prefinisat slefuit.
- Pretabil pe sisteme de incalzire in pardoseala.

Nota:

In principiu lemnul se grunduieste inainte de aplicarea lacului, pentru a evita efecte secundare precum inkleierile laterale, acest lucru aplicandu-se in special blocurilor de lemn, parchetului bizotat si in general lemnul pe sisteme de incalzire in pardoseala.

Proprietati /Avantaje:

- Lac poliuretanic pe baza de apa cu rezistenta buna la solicitari mecanice si chimice.
- Gata de utilizare
- Usor de aplicat
- Aplicare cu rola
- Capacitate de umplere excelenta
- Uscare foarte rapida
- Rezistenta la uzura buna

Date tehnice:

Ambalaj:	bidon din plastic
Greutate:	10 litri
Valabilitate:	min. 12 luni
Aspect:	semi-mat
Culoare:	alb-opac
Consum per strat:	100 – 130 ml/mp
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscare:	dupa aprox. 45 minute*
Setare pentru trafic:	dupa aprox. 1 ora*
Gata de slefuire:	dupa aprox. 2 ore*
Rezistenta finala:	dupa aprox. 12 – 14 zile*

*In conditii climatice normale.

Pregatirea suprafetei:

Dupa ce pardoseala a fost montata si dupa ce adezivul pentru lemn s-a intarit, urmatoarele etape trebuie parcurse. Pardoseala trebuie sa fie curatata de mizerie, ulei, ceara sau silicon. Slefuiti suprafata cu ajutorul unui slefuitor echipat cu banda abraziva granulatatie 36 sau 60. Apoi chituiti suprafata cu un chit de rosturi potrivit Pall-X Kitt sau Uni-Kitt amestecat cu nisip de la slefuire. Slefuiti cu un abraziv granulatatie 100 (cu o masina de camp) acolo unde se doreste o finisare mai fina. Slefuiti din nou utilizand un monodisc echipat cu o panza abraziva granulatatie 120. Dupa ultima slefuire se curata pardoseala de praf si contaminanti. Folositi apoi un grund potrivit din gama Pallmann in functie de tipul lemnului si de solicitari. Grundul nu se slefuieste. Aplicarea sigilantului trebuie facuta in maxim 18 ore de la grunduire.

Aplicare:

1. Inainte de utilizare aclimatizati recipientii,agitati bine,apoi turnati continutul intr-o galeata curata.

2. Aplicati un strat uniform de Pallmann Pall-X 95 folosind o rola de lac ecologic.Aplicati minim 2 straturi. Incepeti de la margine,apoi roluiti alternativ in si contra directiei fibrei.Folositi metoda "ud pe ud".

3. Timpul de uscare pana cand se poate slefui:aprox. 2 ore.Timpul de uscare pentru un sistem cu 3 straturi:

- stratul 1 : aprox. 2 ore;
- stratul 2 : aprox. 3 ore;

4. Inainte de aplicarea stratului final o slefuire intermediara cu o plasa de granulatatie 100-120 este necesara.

5. Dupa utilizare,curatati sculele cu apa.

Consum:

Cantitatea recomandata per strat: 100 – 130 ml/m²

Acoperire(1 litru per strat): 7 – 10 m²



Note importante:

➤ Valabile minimum 12 luni in ambalajul original pastrat in conditii racoroase.Feriti de inghet si de temperaturi peste 40°C. Resigilati recipientii desfacuti si utilizati resturile cat mai curand posibil.

➤ Conditii optime de aplicare sunt 18-25 °C si umiditate relativa >35% si <65%.Temperaturile scazute si umiditatea mare cresc timpul,in timp ce temperaturile mari si umiditatea scazuta scad timpul de setare.

➤ Pentru utilizarea pe esente de lemn exotic cereti sfat tehnic.

➤ Pentru parchetul prefinisat slefuit, primerul Pall-X 325 trebuie aplicat in 2 straturi cu spatula.

➤ Dupa aplicarea stratului final,in zone cu trafic normal,se poate intra pe suprafata a doua zi(in conditii climatice normale).

➤ Lasati suprafetele sigilate proaspat sa se usuze 12-14 zile inainte sa le acoperiti cu mocheta sau alte acoperitori sau inaintea incarcarii cu obiecte grele.

➤ Suprafetele proaspat sigilate vor fi tratate cu Finish Care abia dupa 12-14 zile.

➤ Intretinerea periodica poate imbunatati aparenta si rezistent a la uzura a suprafetei.

Protectia muncii si a mediului:

Sigilantii pe baza de apa au continut de solvent mai mic de 15%.

In timpul aplicarii folositi crema de protectie si asigurati o ventilare buna a suprafetei.

Deseuri:

Unde e posibil colectati reziduurile si utilizati ulterior. Nu aruncati in chiuveta sau in canalizare.

Recipientii goliti,curati pot fi reutilizati.Reziduurile uscate pot fi considerate reziduuri din constructii.