

FISA TEHNICA  
Ulei bicomponent pentru parchet  
**Magic Oil 2K**

Combinatie de ceara si ulei ce se usuca prin oxidare cand se adauga componenta B (intaritorul)

**Descrierea:**

Combinatie de uleiuri lichide si ceara, pretabil la impregnarea si imbunatatirea suprafetelor :

- parchet slefuit, de tra\_c greu
- podele din lemn slefuit, de trafic greu
- blocuri din lemn slefuit, de trafic greu
- pluta naturala, solida
- parchet stratificat, complet slefuit
- Pretabil la incalzirea in pardoseala.

**Proprietatile Produsului/Beneficii:**

Combinatie de ceara si ulei ce lasa un finisaj deschis, difuz, ce respira. Datorita continutului de ceara se obtine o suprafata catifelata.

Magic Oil 2K, datorita intaritorului, ofera un finisaj care se usuca foarte rapid. Aceasta uscare rapida, chiar si in zone cu trafic extrem(industria cateringului, hoteluri, birouri...) permite renovarea in cel mai scurt timp posibil, fara a reduce rezistenta la trafic sau chimicale odata ce s-a uscat complet.

Finisajul obtinut prin aplicarea produsului Magic Oil 2K ofera o suprafata ce respinge apa si mizeria de pe suprafata, ceea ce nu se poate obtine cu uleiuri monocomponente. Indepartarea murdariei este comparabila cu cea de pe suprafetele lacuite.

- Usor de aplicat
- Se aplica cu rola sau spatula
- Intensi\_ca culoarea si \_bra lemnului
- Rezistent la chimicale casnice
- 98 % continut solid



**Date tehnice:**

Ambalaj:	recipient metal
Cantitate:	2.5 + 0.25 litri , 0.91 + 0.09 litri
Durata de viata:	min. 12 luni
Culoare:	maro deschis, violet
Continutul de solvent:	aprox. 2%
Consum:	25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Temperatura de lucru:	aprox. 18 – 25 °C
Ratia de intaritor:	10%
Timp de lucru:	aprox. 2 – 4 ore
Aplicatii ulterioare:	dupa aprox. 10 – 30 minute*
Suporta incarcatura si poate fi spalat dupa aprox. 12 ore*	

\* In conditii normale de 20 °C.

Consumul poate varia in functie de absorbanta si contitiile suprafetei din lemn sau a parchetului impregnat.

**Pregatirea Suprafetei:**

Dupa ce adezivul este complet intarit poate incepe tratarea suprafetei. Slefuiti cu abrazive Pallmann de granulatie intre 36 si 120. Pentru ca, in special in cazul supraf. uleiata, cererea calitatii supraf. Este foarte ridicata, finisati cu abrazive gran. 100 la 120 cu masina monodisc. Dupa ultima slefuire, suprafata trebuie sa fie curata, uscata si sa nu contina praf sau produse de intretinere, etc.

**Aplicare:**

1. Aduceti recipientul la temperatura camerei si agitabil bine.

2. Amestecati Magic Oil 2K cu intaritorul si , folosind o spatula pretabila(e.g. Pallmann Varnish Trowel), aplicati egal pe supraf.

3. Dupa 30 min de la aplicare, indepartati excesul de Magic Oil cu ajutorul padului verde Pallmann.

4. Imediat dupa polisarea primului strat, aplicati al doilea strat Magic Oil 2K. Apoi indepartati excesul de Magic Oil 2K imediat (max. 10 min. dupa ) cu padul verde de la Pallmann si apoi slefuiti cu padul alb. Nu trebuie sa ramana material in exces pe suprafata.

5. Curatati sculele dupa folosinta.

6. Pentru a lungi viata pardoselii, va recomandam curatarea regulata, conform instructiunilor producatorului, cu Magic Oil Care si intretinerea cu Clean. Intretinerea de rutina exacta este descrisa in instruct. de intretinere pentru Magic Oil 2 K!

7. Parchetul uleiat nu trebuie acoperit in mai putin de 12 ore urmand instructiunile produsului Magic Oil 2K!

### **Consum:**

Se recomanda aplicarea a minim doua straturi. Cantitatea recomandata / strat : 25 – 520 ml/m, consumul poate varia in functie de absorbanta si conditiile suprafetei de lemn sau parchet ce urmeaza a fi impregnata.

### **Note Importante:**

➤ Durata de viata min 12 luni in ambalaj original, depozitat in conditii relativ racoroase. Protejati de inghet. Resigilati recipientele desfacute si folositi produsul cat de repede se poate.

➤ Conditii optime sunt 18 – 25 °C, umiditatea relativa > 35% si < 65 %. Temperaturile joase si umiditatea ridicata lungesc, in timp ce temp. ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

➤ Pentru sigilarea rosturilor va recomandam Pall-X Kitt.

➤ Cand impregnati parchet stratificat, va rugam consultati instructiunile emise de producatorul parchetului si testati intotdeauna.

➤ Traficul usor pe suprafata este posibil numai dupa 12 ore de la polisare.

➤ Cu Magic Oil 2K, terminati curatarea initiala dupa 12 ore. Pentru lungirea duratei de viata a pardoselii trebuie folosite produsele de curatare si intretinere Pallmann. Instructiunile de intretinere pentru Magic Oil 2K contin procedurile precise de curatare si intretinere.

➤ Urmatoarele standarde si publicatii sunt aplicabile si recomandate in mod special : DIN 18 356 "Working with parquet", DIN 18 367 "Working with wood-blocks" si DIN 18 365 "Working with floor coverings".

➤ In cazul esentelor exotice pot aparea diferente mari de culoare. Va recomandam sa cereti sfaturi tehnice so sa testati esentele exotice inainte de tratarea cu Magic Oil 2K.

### **Protectia Locului de Munca si Mediului**

**Componenta A:** Nu este in\_amil dar exista risk de combustie spontana.

**Componenta B:** Nu este in\_amil.

In timpul aplicarii ventilati bine si folositi o crema protectoare.

In cazul contactului cu pielea spalati bine cu multa apa si sapun. In cazul contactului cu ochii clatiti bine cu apa si consultati un medic.

### **Important Noet:**

Contactul produsului cu padurile sau materialele textile duc la risc pontaneous combustion! De aceea, umeziti orice carpa, pad, etc. cu apa si pastrati-o/evacuati-o in recipiente bine inchise.

### **Evacuare:**

Unde este posibil refolositi rezidurile. Evacuati in locurile special amenajate. Recipientele sunt reciclabile. Informatiile de mai sus se bazeaza pe experienta noastra si pe investigatii. Varietatea materialelor de constructie si conditiile diferite nu pot fi verificate sau in\_uentate de noi, de aceea, calitatea lucrarilor voastre depinde de judecata voastra si de modul in care folositi produsele. Daca aveti neclaritati este bine sa faceti un test pe o mostra si sa cereti sfaturi tehnice.

Citati cu grija recomandarile producatorului de pe etichetele ambalajelor.